

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平4-210928

(43) 公開日 平成4年(1992)8月3日

(51) Int.Cl. ³	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
A 6 1 K 47/34	C	7329-4C		
A 6 1 F 13/00		7108-4C		
A 6 1 K 9/00	G	7329-4C		
37/02		8317-4C		
		7108-4C		
			A 6 1 L 15/01	

審査請求 有 発明の数 2 (全 9 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願平3-36099
(62) 分割の表示 特願昭58-70179の分割
(22) 出願日 昭和58年(1983)4月22日

(31) 優先権主張番号 8 2 1 1 7 0 4
(32) 優先日 1982年4月22日
(33) 優先権主張国 イギリス (G B)

(71) 出願人 590004871
インベリアル ケミカル インダストリー
ズ ビーエルシー
イギリス国 ロンドン ミルバンク イン
ベリアル ケミカル ハウス (番地なし)
(72) 発明者 ジェフリー リチャード チャーチル
イギリス国チエシャー マクレスフィールド
ド オールドリー パーク (番地なし)
(72) 発明者 フランシス ゴウランド ハッチンソン
イギリス国チエシャー マクレスフィールド
ド オールドリー パーク (番地なし)
(74) 代理人 弁理士 矢野 敏雄

(54) 【発明の名称】 コポリマーを含有する製薬または獣医薬組成物

(57) 【要約】 (修正有)

【目的】 コポリマーを含有する製薬的または獣医学的
な持続放出性医薬組成物。

【構成】 薬理的に有用なポリペプチドと、製薬的または
獣医学的に認容性で、両親媒性の架橋されていない線
状、分枝状またはグラフトブロックコポリマーとから成
り、その際にコポリマーが最小平均分子量5000を有
し、コポリマーが式: A_n (B A)_n。または B_n (A
B)_n。の線状ブロックコポリマーであるかまたは式:

A B_n。または B A_n。

のグラフトまたは分枝状ブロックコポリマーであり、か
つ疎水性ポリマーAが

- [-CH (CH₃) -CO-O-] _n -

のポリ (D-, L-又はDL-乳酸) およびポリ (D
-, L-又はDL-ラクチド)、式:

- [-CH₂ -CO-O-] _n -

のポリグリコール酸およびポリグリコリド並びに前記ポ
リマーが誘導されるモノマー2種以上から誘導されるコ
ポリマーから選択され、親水性ポリマーBがポリビニル
アルコール、ポリビニルピロリドン及びポリエチレンオ

キシド又はポリエチレングリコール並びにそれらのコポ
リマーから選択されるコポリマー。


1

【特許請求の範囲】


【請求項1】 薬理的に有用なポリペプチドと、製薬的または獣医薬的に認容性で、両親媒性の架橋されていない線状、分枝状またはグラフトブロックコポリマーとから成り、その際にコポリマーが最小平均分子量5000を有し、コポリマーが式：A (BA) またはB (AB) [式中mは0または1であり、nは整数であり、Aは製薬的にまたは獣医薬的に認容性の疎水性ポリマーであり、かつBは製薬的にまたは獣医薬的に認容性の親水性ポリマーである] の線状ブロックコポリマーであるかまたは式：

AB または BA



[式中A、Bおよびnは前記のものを表わし、かつAまたはBはこれにそれぞれグラフトされたBまたはAをn単位有する主鎖ポリマーである] のグラフトまたは分枝状ブロックコポリマーであり、かつ疎水性ポリマーAが生物分解性であるかまたは通常の生理的条件下で加水分解不安定であり、かつ式：



のポリ(D-, L-又はDL-乳酸)およびポリ(D-, L-又はDL-ラクチド)、式：



のポリグリコール酸およびポリグリコリド並びに前記ポリマーが誘導されるモノマー2種以上から誘導されるコポリマーから選択され、かつ製薬的または獣医薬的に認容性の親水性ポリマーBが生物分解性であってもなくてもよく、水中または動物の体内の水性、生理的タイプの環境内に置かれた際に水を吸収してヒドロゲルを形成することができ、かつ式：



である、請求項2記載の組成物。

【請求項4】 非ペプチド系の薬理的に活性な化合物と、製薬的または獣医薬的に認容性で、両親媒性の架橋されていない線状、分枝状またはグラフトブロックコポリマーとから成り、この際にコポリマーが式：A (BA) またはB (AB) [式中mは0または1であり、nは整数であり、Aは製薬的にまたは獣医薬的に認容性の疎水性ポリマーであり、かつBは製薬的にまたは獣医薬的に認容性の親水性ポリマーである] の線状ブロックコポリマーであるかまたは式：


AB または BA

[式中A、Bおよびnは前記のものを表わし、かつAまたはBはこれにそれぞれグラフトされたBまたはAをn単位有する主鎖ポリマーである] のグラフトまたは分枝状ブロックコポリマーであり、かつ疎水性ポリマーAが生物分解性であるかまたは通常の生理的条件下で加水分解不安定であり、かつ式：


2

のポリビニルアルコール、式：

【化1】



のポリビニルピロリドン及び式：




10 のポリエチレンオキシド又はポリエチレングリコール並びに前記のポリマーが誘導されるモノマー2種以上から誘導されるコポリマーから選択されるコポリマーであり、水または水性、生理的タイプの環境中に置かれた際に水を吸収してヒドロゲルを形成し得ることを特徴とする、製薬組成物。


【請求項2】 薬理的に有用なポリペプチドがオキシトシン、バソプレシン、副腎皮質刺激ホルモン、表皮成長因子、プロラクチン、ルリベリンまたは黄体形成ホルモン放出ホルモン、成長ホルモン、成長ホルモン放出因子、インシュリン、ソマトスタチン、グルカゴン、インターフェロン、ガストリン、テトラガストリン、ペンタガストリン、ウロガストリン、セクレチン、カルシトニン、エンケファリン、エンドルフィン、アンギオテンシン、レニン、ブラジキニン、バシトラシン、ポリミキシン、コリスチン、チロシジン、グラミジンおよびこれらの合成類似体および変性体および製薬学的に活性のフラグメント、モノクローナル抗体および可溶性ワクチンから選択される、請求項1記載の組成物。

【請求項3】 ポリペプチドが

*30 【化2】



のポリ(D-, L-又はDL-乳酸)およびポリ(D-, L-又はDL-ラクチド)、式：




40 のポリグリコール酸およびポリグリコリド並びに前記ポリマーが誘導されるモノマー2種以上から誘導されるコポリマーから選択され、かつ製薬的または獣医薬的に認容性の親水性ポリマーBが生物分解性であってもなくてもよく、水中または動物の体内の水性、生理的タイプの環境内に置かれた際に水を吸収してヒドロゲルを形成することができ、かつ式：




のポリビニルアルコール、式：

【化3】



のポリビニルピロリドン及び式：



のポリエチレンオキシド又はポリエチレングリコール並びに前記のポリマーが誘導されるモノマー2種以上から誘導されるコポリマーから選択されるコポリマーであり、水または水性、生理的タイプの環境中に置かれた際に水を吸収してヒドロゲルを形成し得ることを特徴とする、製薬組成物。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明は、水性、生理的タイプの環境に置かれた際に長期間にわたってのポリペプチドの連続的な放出を与える薬理的に活性のポリペプチドの製薬組成物に関する。

【0002】

【従来の技術】特定の薬剤は1度の投与後長期間にわたって連続的に放出させるのが臨床実地で重要な実用上の利点を有することは以前から認められており、かつ多数の臨床上有用な薬剤の長期放出を経口投与後に【例えば“レミングトンズ・ファーマシューチカル・サイエンス (Remington's Pharmaceutical Sciences)”、第15版(1975年)、第1618頁～第1631頁。Mack Publishing Company発行(米国ペンシルバニア州イーストン在)】、腸管外投与後に(前掲書、第1631頁～第1643頁)および局所適用後に(例えば英国特許第1351409号明細書)与える組成物が既に開発された。腸管外投与の好適な方法は皮下注射または薬剤を含む固形、例えばベレットまたはフィルムの植込みであり、多数のかかる植込み可能なデバイスが記載されている。特に多くの薬剤に関して長期間の薬剤放出を与える好適な植込み可能なデバイスが薬剤を生物分解性ポリマーで包囲することにより、または薬剤をか

かるポリマーのマトリクス中に分散させることにより得られ、したがって薬剤はポリマーマトリクスの分解が進むにつれて放出されることが知られている。

【0003】かかる持続的な放出組成物に使用される好適な生物分解性ポリマーは周知であり、かつ水性、生理的タイプの環境に置かれた際に加水分解によって徐々に分解されるポリエステルを包含する。使用された詳細なポリエステルはヒドロキシカルボン酸から誘導されるものであり、かつ公知技術は α -ヒドロキシカルボン酸、特にラセミ形および光学活性形両方の形の乳酸およびグリコール酸から誘導されるポリマーおよびコポリマーに向けられてきた【米国特許第3773919号および同

第3887699号明細書；ジャッカニッツ他共著、“コントラセプション (Contraception)”、第8巻(1973年)、第227頁～第234頁；アンダーソン (Anderson) 他共著、同第11巻(1976年)、第375頁～第384頁；ワイズ (Wise) 他共著、“ライフ・サイエンス (Life Sciences)”、第19巻(1976年)、第867頁～第874頁；ウッドランド (Woodland) 他共著、“ジャーナル・オブ・メディカル・ケミストリー (Journal of Medical Chemistry)”、第16巻(1973年)、第897頁～第901頁；ヨールズ (Yolles) 他共著、“ブリティッシュ・オブ・ザ・パレンテラル・ドラッグ・アソシエーション (Bulletin of the Parenteral Drug Association)”、第30巻(1976年)、第306頁～第312頁；ワイズ (Wise) 他共著、“ジャーナル・オブ・ファーマシー・アンド・ファーマコロジー (Journal of Pharmacy and Pharmacology)”、第30巻(1978年)、第686頁～第689頁および第31巻(1979年)、第201頁～第204頁】。

【0004】英国特許第1325209号(相当米国特許第3773919号)明細書および米国特許第3887669号明細書はポリペプチドの長期間のまたは持続的な放出に関する。後者はインシュリンのみを挙げているが、かかる処方の詳細な例を含んでいず、かつポリペプチドに関する記載はまったく推論的であり、かつ該明細書に記載された種類の組成物に混入し得るとされている多数の種類の薬剤の広範な記載の中でのみ現われるにすぎない。事実該明細書で言及された、ポリペプチドを除く他のタイプの薬剤は実質的にすべて相対的に疎水性であり、かつ相対的に低い分子量を有しており、かつ該明細書には、その多くが相対的に親水性であり、かつ相対的に高い分子量を有するポリペプチドの十分に連続的な放出組成物を得るべく探求している際に遭遇した困難を認める記載はない。

【0005】薬剤の“持続的な”または“延長された”放出が連続的ないしは非連続的であってよいことは認められよう。

【0006】ところで実際に公知技術、詳細には、英国特許第1325209号明細書の知識をポリペプチドの組成物の製造に適用する際多くの場合組成物からのポリペプチドの放出は長期間にわたって起るが非連続的であることが判明した。例えば該明細書に記載されているようなポリラクチドポリマーからのポリペプチドの放出はしばしば有意の誘導期が先行し、その期間中はポリペプチドは放出されず、または多相であり、かつ若干のポリペプチドが放出される第1期、少量にすぎないポリペプチドが放出されるかまたはポリペプチドは放出されない

5

第2期および残りのポリペプチドの殆どが放出される第3期から成る。それとは異なりあり得る相対的に短い当初の誘導期を別としてポリペプチドが連続的に放出され、少量のポリペプチドが放出される、ないしはポリペプチドが放出されない期間を持たない、ポリペプチドの組成物を提供するものが本発明の目的である。本明細書において“連続的放出”なる言葉は単に実質的に単相であり、変曲点を有していてもよいが、おそらくは“プラトー”相を持たない放出プロファイルを表わすのに使用される。

【0007】英国特許第1388580号明細書にはインシュリンを含有する持続的放出組成物が記載され、該組成物は、水溶性ポリマーをキレート剤と反応させ、次いでポリマー-キレート鎖を水溶液中で多価金属イオンと反応させることにより架橋させて形成されたヒドロゲルをベースとする。インシュリンは予備形成された水溶液中のヒドロゲル中に混入され、かつ全体を均質にし、かつ皮下または筋肉内注射される。

【0008】

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、薬理的に有用なポリペプチドの植込み可能な、または注射可能な製薬または獣医薬組成物であって、固体形であり、かつ植込み後動物の身体から水を吸収してヒドロゲルを形成し、これからポリペプチドが長期間にわたって連続的に放出される組成物を提供することである。

【0009】

【課題を解決するための手段】本発明により、薬理的に有用なポリペプチドと、製薬的または獣医薬的に認容性で、両親媒性の架橋されていない線状、分枝状またはグラフトブロックコポリマーとから成り、この際にコポリマーが最小平均分子量5000を有し、コポリマーが式：A(BA)またはB(AB)【式中mは0または1であり、nは整数であり、Aは製薬的にまたは獣医薬的に認容性の疎水性ポリマーであり、かつBは製薬的にまたは獣医薬的に認容性の親水性ポリマーである】の線状ブロックコポリマーであるかまたは式：

AB または BA

【式中A、Bおよびnは前記のものを表わし、かつAまたはBはこれにそれぞれグラフトされたBまたはAをn単位有する主鎖ポリマーである】のグラフトまたは分枝状ブロックコポリマーであり、かつ疎水性ポリマーAが生物分解性であるかまたは通常の生理的条件下で加水分解不安定であり、かつ式：

-[-CH(CH₃)-CO-O-]-

のポリ(D-, L-又はDL-乳酸)およびポリ(D-, L-又はDL-ラクチド)、式：

-[-CH₂-CO-O-]-

\square Glu-His-Trp-Ser-Tyr-D-Ser(O-tBu)-Leu-

Arg-Pro-Asp-Gly-NH₂

6


のポリグリコール酸およびポリグリコリド並びに前記ポリマーが誘導されるモノマー2種以上から誘導されるコポリマーから選択され、かつ製薬的または獣医薬的に認容性の親水性ポリマーBが生物分解性であってもなくともよく、水中または動物の体内の水性、生理的タイプの環境内に置かれた際に水を吸収してヒドロゲルを形成することができ、かつ式：

-[-CH₂-CH(OH)-]-

のポリビニルアルコール、式：

10 【0010】

【化4】



【0011】のポリビニルピロリドン及び式：

-[-CH₂-CH₂O-]-

のポリエチレンオキシド又はポリエチレングリコール並びに前記のポリマーが誘導されるモノマー2種以上から誘導されるコポリマーから選択されるコポリマーであり、水または水性、生理的タイプの環境中に置かれた際に水を吸収してヒドロゲルを形成し得る製薬組成物が得られる。

【0012】本発明はポリペプチドに対してまったく一般的に、構造または分子量に関して何の制限もなしに適用できるが、相対的に親水性であるポリペプチドに対してきわめて有用であり、かつ次のリストは網羅し尽くしたものではないが、本発明の組成物中で使用することのできるポリペプチドを示す：

オキシトシン、バソプレシン、副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)、表皮成長因子(EGF)、プロラクチン、ルリベリン(luliberin)または黄体形成ホルモン放出ホルモン(LH-RH)、成長ホルモン、成長ホルモン放出因子、インシュリン、ソマトスタチン、グルカゴン、インターフェロン、ガストリン、テトラガストリン、ペンタガストリン、ウロガストリン、セクレチン、カルシトニン、エンケファリン、エンドルフィン、アンギオテンシン、レニン、ブラジキニン、バシトラシン、ポリミキシン、コリスチン、チロシジン、グラミジン、およびこれらの合成類似体および変性体および製薬学的に活性のフラグメント、モノクローナル抗体および可溶性ワクチン。

【0013】本発明を適用可能である詳細なLH-RH類似体は

【0014】

【化5】

【0015】(ICI. 118630)である。

【0016】“水性、生理的タイプの環境”とは温血動物の身体、特に筋肉系または循環系を意味する。しかし実験研究でかかる環境を温度35~40℃の場合により生理的pH値に緩衝させた水性液体で模倣することができる。

【0017】本発明の連続的放出組成物は、常用の臨床的または獣医学的方法で例えば筋肉内または皮下注射によってまたは皮下への外科的植込みによってポリペプチドで治療することが望ましい動物の体内に置くことができる。

【0018】親水性ポリマーBはそれ自体コポリマー、例えば“プルロニクス(Pluronic;登録商標)”または“シンペロニクス(Synperonic;登録商標)”として知られているようなタイプのポリオキシエチレン/ポリオキシプロピレンブロックコポリマーであってよい。

【0019】薬剤がビオクロディブル(biocrodi-ble)なポリマーから放出される種々の機構は、“コントロールド・リリース・オブ・バイオティブ・マテリアルズ(Controlled Release of Bioactive Materials)”に記載されている[特に第1章、第1頁~第17頁、ヘラー(J. Heller)およびベイカー(R. W. Baker)共著、R. ベイカー発行、Academic Press, 1980年]。

【0020】本発明においてポリペプチドを含有する無水の両親媒性コポリマーを水中に浸漬するかまたは動物の体内の水溶性生理的環境に置く場合、水の吸収はコポリマーの親水性または水との相互作用性部分の機能であり、かつ物質は膨潤する。しかしこの水の吸収がコポリマーの水に不溶性の部分と不相溶性にし、次いでコポリマーのこれら疎水性部分が架橋点として働き、これがその後の水吸収を制限する働きをする。この膨潤し、水和した状態でマトリクスはマトリクス内に混入された水溶性ポリペプチドに対して浸透性であり、したがってかかるポリペプチドは徐々にマトリクスから脱着される。

【0021】膨潤過程で、かつ膨潤して一定の平衡状態に達した時にコポリマーの疎水性部分の加水分解が起り始める。部分的に分解されたコポリマーはより大きな膨潤性を有し、そのために加水分解による減成の継続がこの後の水吸収の漸進、マトリクスの水透過性の増加かつポリペプチド脱着の進行をもたらし、これはポリペプチドの濃度減少を補償し、かつその連続放出を維持する。コポリマー材料の好適な設定によりヒドロゲルになる最初の膨潤、引続く活性物質の脱着および引続く、その後の活性物質の脱着を進行させてマトリクス中の濃度減少を補償するための加水分解による減成の速度を制御することができ、その結果前記のように長期間にわたっての連続的放出が得られる。

【0022】活性物質のかかる理想的な放出プロフィールはまたそれぞれ自身の規定された性質(例えば分子量、分子量分布、ブロック構造、親水性、減成性、拡散性)を有する種々のコポリマーを配合することによっても得られ、かつかかる種々の材料の好適な組合せによって活性物質の放出速度、放出の期間を所望によって変えることができる。

【0023】前記のパラメータの好適な選択および/または好適な配合により相対的に低い温度、おそらくは100℃を下回る温度および若干の例では室温において植込み剤中への加工を可能にし、したがって熱敏感性または溶剤敏感性ポリペプチド活性物質を混入する植込み剤の製造に好適である、コポリマー材料を得ることができる。例えば37℃を上回るガラス転移点を有する、ポリエチレングリコールと無定形の疎水性ポリマーのブロックポリマーが特に有用である、それというのもポリエチレングリコールブロックは疎水性ブロックを可塑化して相対的に低温で、室温でも加工容易である材料を与え、他方引続き放置するとポリエチレングリコールブロックは結晶化して容易に取扱可能な靱性の硬質生成物を与えるからである。

【0024】上記で定義されたブロックコポリマーはそれ自体新規な有用な物質である。

【0025】かかるコポリマーの詳細なものは上記で定義されたものである。

【0026】本発明により前記のコポリマー2種以上の配合物が得られる。

【0027】これらのコポリマーおよびコポリマー配合物はまたより一般的に前胃内を含む経口、腸管外、眼、直腸または腹腔投与による非ペプチド系薬剤の連続放出に有用である。

【0028】したがって本発明のもう1つの特徴によれば非ペプチド系の薬理学的に活性な化合物および前記のブロックコポリマーを有する製薬または獣医薬組成物が得られ、かつブロックコポリマーはかかる非ペプチド系薬理学的に活性な化合物の連続放出に使用される。

【0029】前記で定義された、製薬的または獣医薬的に認容性、両親媒性の線状、分枝状またはグラフトブロックコポリマーの製法は、モノマー又はポリマーAをポリマーBともしくはポリマーAをモノマーBと、酸化亜鉛、炭酸亜鉛、塩基性炭酸亜鉛、ジエチル亜鉛、有機錫化合物、トリブチルアルミニウム、チタン、マグネシウム、バリウム化合物、重縮合反応用のリサーチおよび重合付加反応用のアルキルペルオキシドから選択される好適な触媒の存在において温度約75~約210℃で、場合により不活性な溶剤又は稀釈剤の存在においてかつ場合により減圧で、約2~24時間重縮合又は重合付加により共重合することを包含する。

【0030】

【実施例】次に実施例につき本発明を詳説するが、本発

明はこれに限定されるものではない。

【0031】

例1

分子量20000のポリエチレングリコール30gを攪拌し、かつ真空（水銀<0.1mm）下に120℃で3時間加熱した。D、L-ラクチド15gおよびグリコリド15gを添加し、かつ混合物を窒素雰囲気下に固体が溶解するまで攪拌した。温度を160℃に上昇させ、かつオクトエ酸第一錫（2-エチルヘキサン酸第一錫）0.1mlを添加した。混合物を160℃で3時間維持した、その時までに混合物はきわめて粘稠になっていて、次いで冷却し、アセトン200ml中に溶かした。このアセトン溶液を強力に攪拌されたエタノール1500mlに徐々に添加し、こうして製造された沈澱物を濾取し、かつ真空炉内で室温で3時間、次いで40℃で一晩乾燥した。

【0032】このコポリマーのn. m. r. スペクトルはジューテロクロホルム中でこれがオキシエチレン基：乳酸基：グリコール酸基=2：1：1の組成を有することが示された。

【0033】このコポリマーを約60℃で成形して軟質、プラスチック透明フィルムにした。試料39mgを水中に置いた際4時間にわたって水135mgを吸収して急速に膨潤し、透明なヒドロゲルを与え、これは引続き37℃で2週間にわたって崩壊した。

【0034】

例2

例1に記載のコポリマー20.2mgおよびウシの成長ホルモン（BGH）5.1mgを約40℃で一緒に配合して不透明な配合物が得られた。これを成形して厚さ1mmのスラブにした。このスラブをpH8.6の緩衝溶液（M/15緩衝剤、pH8.6、アジ化ナトリウムを含む）中に浸漬した。これは高圧液体クロマトグラフィーでBGHと同じ保持時間を有する分子量約22000の物質も少なくとも12日間にわたって放出した。

【0035】

例3

例2に記載の方法を用いてコポリマー/BGH配合物を成形して重さ約45mgのBGH約20%を含むディスクにした。かかるディスクをそれぞれ下垂体除去されたラット中に植込んだ際に動物の体重は7日間にわたって平均25%増加し、それに対してそれぞれブラシーボー植込み剤を与えられた対照動物の体重は重質的に不変であった。

【0036】

例4

例1に記載のコポリマー13.5mg、および特定の抗原特異性および780000を上回る分子量を有するモノクロンのマウス免疫グロブリンA（IgA）1.5mgを50℃で配合してコポリマー中のIgAの均質混合

物にし、かつこのタンパク質/コポリマー混合物を成形して直径約2mmの球にした。IgAの試験内放出をタンパク質コポリマーを37℃の緩衝剤（ホスフェートで緩衝させた塩水、pH7.2）中に浸漬することにより評価した。酵素結合免疫検定法を用いて水性媒体を活性IgAについて検定した。生物学的に活性なタンパク質の放出は2日後に開始し、かつ少なくとも9日間続いたことが示された。

【0037】

例5

分子量20000を有するポリエチレングリコールをクロロホルム150mgに溶かし、かつ蒸留水約300mlで7度洗浄し、水性洗液を棄てた。クロロホルムを減圧下に蒸発し、かつ精製したポリエチレングリコールを160℃/0.05mmHgで1時間乾燥した。

【0038】オクトエ酸第一錫（2-エチルヘキサン酸第一錫）約5gを140℃/0.055mmHgで加熱することにより精製して不純物を除去した。精製したポリエチレングリコール14.3gを真空（0.05mmHg）下に100ml一丸底フラスコ中で1時間160℃に加熱した。製造されたばかりの純粋なD、L-ラクチド42.9gを窒素下に添加し、かつ混合物をやはり攪拌し続けることができなくなる粘度になるまで攪拌した。3時間後高度に粘稠な生成物が得られた。混合物を冷却させ、フラスコをこわし、フラスコの内容物をアセトン約300mlに溶かし、かつ溶液を濾過した。濾液を強力に攪拌しながら徐々にエタノール約1000mlに加えると繊維状の沈澱物が得られ、これを集め、かつ真空炉内で一夜30℃で乾燥した。n. m. r. による生成物の分析は生成物がオキシエチレン基：乳酸基=1：3の組成を有することを示し、かつクロロホルム中の極限粘度数は1.055であった。

【0039】生成物を成形して薄い（0.2mm）、軟質のプラスチック透明フィルムにした。水中に浸漬するとフィルム0.54gは37℃で1日で重量が0.95gに増加した。水和した透明フィルムは当初の乾燥コポリマーよりも優れた剛性および強度を有していた。35日後フィルムは無傷であり、かつ良好な機械的性質を保持し、このコポリマーがn. m. r. による組成の変化によって示される通り緩慢にのみ減成されることを示す。

【0040】ウシの成長ホルモンを60℃で乾燥コポリマー中に混入する際に得られるポリペプチド/ポリマー配合物は分子量22000の生成物を緩衝剤（M/15ホスフェート緩衝剤、pH8.6）中に少なくとも7日間にわたって放出する。

【0041】

例6

分子量6000のポリエチレングリコール50gを例5に記載の方法を用いて精製した。

【0042】精製した乾燥ポリエチレングリコール7.5gおよび塩化第一錫二水和物15mgを室温で混合し、次いで高真空(0.1~0.01mmHg)下で攪拌しながら155℃に加熱し、かつこの温度で2時間維持し、その間新しく製造した無水のD, L-ラクチド22.5gをこの混合物に窒素下に添加し、かつ溶解させた。反応温度を155~160℃で3時間維持して粘稠な生成物にする。これをポリテトラフルオールエチレンフィルム上に注ぎ、かつ冷却させた。ポリマーの生成物を加温しながらアセトン70mlに溶かし、かつポリマーを、アセトン溶液をエタノール600ml中に注ぐことによって単離した。沈澱物を60℃で真空炉中で一夜乾燥した。ポリマーはクロロホルム中で極限粘度数0.41を有していた。圧縮して薄いフィルム(0.2mm)とし、かつ水中に浸漬した際にポリマーは37℃で24時間にわたってそれ自体の重量の水を吸収して強靱なヒドロゲルを与える。

【0043】

例7

例6で製造されたような、ポリエチレングリコール(分子量6000)25部およびポリ(D, L-ラクチド)75部を含有するブロックコポリマー99mgを無水物不含の氷酢酸4.5mlおよび蒸溜水0.5ml中に溶かした。このポリマー溶液にマウスの表皮成長因子(EGF)1.1mgを含有する溶液200μlを添加し、かつ混合物を均質にした。この均質溶液を凍結し、次いで18時間凍結乾燥し、生成物を50℃で成形して重量40mg(約8mm×4mm×1mm)の植込み剤にした。植込み剤を37℃のヒト血清1ml中に置き、かつEGFの放出を血清のアリコート上で放射線免疫検定法により測定した。結果は少なくとも3日間にわたるペプチドの連続放出を示した。

【0044】

例8

当モルの割合のD, L-ラクチドとグリコリドを含有し、かつクロロホルム中の限界粘度0.20を有するコポリマー25gを無水の酢酸エチル50mlに溶かし、かつ溶液を窒素下に攪拌しながら還流加熱した。ラウロイルベルオキシド0.25gを新しく蒸溜したビニルピロリドン25mlに溶かした。混合物を還流ポリマーに2時間にわたって少量ずつ添加し、かつ混合物を更に6時間還流加熱した。冷却した際混合物はゲル化した。沈澱はしばしばコロイド懸濁液を与えるので、沈澱法を用いてのポリビニルピロリドンのホモポリマーの除去による両親媒性ブロックグラフトコポリマーの精製は困難であり、かつラクチド/グリコリドコポリマーへのポリビニルピロリドンのグラフトが起ったことを示した。

【0045】酢酸エチル混合物を70℃に加熱し、かつエタノール50mlを添加してコロイド懸濁液が得られ、これからn-ヘキサン2l中で沈澱させてポリマー

を単離した。こうして得られたポリマーを真空下に90℃で一夜にわたって乾燥して冷却した際にグラフトコポリマーとホモポリビニルピロリドンから成る脆い生成物が得られた。生成物はクロロホルム中で極限粘度数0.29および約50%のホモコポリマーとしてのポリビニルピロリドンおよびグラフトブロックコポリマーを有していた。

【0046】こうして得られたポリマー0.45gおよびICI118630(0.05g)を無水物不含の氷酢酸5mlに溶かし、かつ水銀0.01mmで22時間凍結乾燥した。

【0047】生成物を110℃で20秒間成形してスラブ(約0.8cm×1.2mm×2mm、重さ30mg)にし、これは37℃のpH7.4の水性緩衝剤中に浸漬すると数日間にわたってペプチドを放出した。

【0048】

例9

分子量14000を有するポリビニルアルコール50gを市販のD, L-乳酸(水約12%含有)500g中に窒素下に攪拌しながら溶かした。混合物を140℃に加熱し、かつ水を8時間にわたって溜去し、その間に混合物は次第により粘稠になり、かつ温度は190℃に上った。もはや水が溜去されなくなったら、圧力を水銀約25cmに下げ、かつ混合物を更に8時間加熱した。最後に圧力を水銀0.1mmに下げ、かつ混合物を200℃で8時間加熱してきわめて粘稠なこはく色の生成物が得られた。

【0049】ポリマーを冷却させ、かつフラスコを破壊した。生成物を小片に割り、かつメタノール1.5lに溶かし、かつ生成物を蒸溜水10l中で沈澱させることにより単離した。沈澱物を更に水5lで洗い、かつ真空下で室温で8時間、最後に100℃で16時間乾燥してこはく色のガラス様生成物を与え、これは低分子量のポリ乳酸側鎖を含むポリビニルアルコール主鎖から成り、クロロホルム中の極限粘度数は0.65である。生成物はポリ乳酸約85%を含有し、かつ側鎖のポリ乳酸平均鎖長は約3.5であった。

【0050】ポリマーを100℃で成形し、スラブ(1cm×0.2cm×0.2cm)にした、これを37℃で水中で浸漬した。生成物は水を吸収し、かつ可撓性になり、かつ腐蝕して2ヶ月にわたって可溶性生成物を与えた。

【0051】

例10

マウス表皮成長因子(蒸溜水中の21mg/ml-溶液285μl)を90%-水性酢酸2.5ml中の80/20ポリ(D, L-ラクチド)/PEG6000コポリマー(クロロホルム中で極限粘度数0.36(45mg)の溶液に添加した。ペプチドとポリマーの溶液を凍結し、次いで0.01mmHgで24時間凍結乾燥して

乾燥生成物が得られた。凍結乾燥物質を60℃で成形してペプチドそれぞれ0.3mgおよび1.5mgを含む重量13.5mgと15.3mgの植込み剤にした。

【0052】これらをそれぞれ胃ろうを備えた2匹のネコに皮下に植込んだ。血液試料を取出し、かつヒスタミン刺激に応答する胃酸発生量を測定した。ペプチドは植込み後の最小でも3日間放射線免疫検定により血液で検出され、かつ胃酸の発生量は植込み後の3~6日間の抑制を示した。

【0053】

例11

マウス表皮成長因子(蒸留水320l中ペプチド10.5mgの溶液120μl)を90%-水性酢酸1.8ml中の、クロロホルム中で0.39の極限粘度数を有する85/15ポリ(D, L-ラクチド)/PEG6000コポリマー36mgの溶液に添加した。得られた溶液を凍結し、かつ一夜にわたって凍結乾燥した。凍結乾燥物質を70℃で成形して重量16.9mgの植込み剤(寸法:約1×1×5mm)にした。

【0054】この植込み剤からペプチドは連続的に少なくとも15日間にわたってアジ化ナトリウム0.1%を含有する水中の10%-ヒト血清中に放出された。

【0055】

例12

ポリペプチドの植込み剤からの放出に対する組成物およびブロックコポリマーの親水性の効果を示すために次の比較を行なった。

【0056】別個の実験で次のものを用いて植込み剤を製造した:

(a) 分子量6000を有するポリエチレングリコール25w/w%およびポリ(D, L-ラクチド)75w/w%を含む、クロロホルム中で極限粘度数0.39のブロックコポリマー。

【0057】

(b) 分子量6000を有するポリエチレングリコール5w/w%およびポリ(D, L-ラクチド)95w/w%を含む、クロロホルム中で極限粘度数0.79のブロックコポリマー。

【0058】ポリマー76.2mgおよびICI118630(酢酸塩として23.8mg、純粋なペプチド20mgに相当)を無水物不含の水酢酸1.5mlに溶かした。溶液を凍結し、かつ18時間凍結し、かつ凍結乾燥生成物を約70℃で成形して重量約45~50mgの植込み剤にした(寸法:約0.2cm×0.2cm×1cm)。

【0059】植込み剤を37℃のマッギルベインの緩衝剤(pH7.4)1ml中に浸漬し、かつ水性媒体の試料1mlを所定の時点で取出し、かつ高圧液体クロマトグラフィーにより薬物含量を検定した。取出された水性

媒体の代わりにその都度新しい緩衝剤1mlを入れた。

【0060】これらの放出実験はポリエチレングリコール25%を含むより親水性のポリマーを用いて製造された植込み剤は化合物を約18日間にわたって放出することを示した。

【0061】対照的にポリエチレングリコール5%を含有する、より親水性ではコポリマーを用いて製造された植込み剤は連続的に少なくとも250日間放出することを示した。

10 【0062】

例13

分子量5000を有するポリ(エチレングリコールメチルエーテル)を例5のようにして精製した。

【0063】精製したポリ(エチレングリコールメチルエーテル)20gを160℃/0.01mmHgで1時間乾燥した。無水の新しく製造されたD, L-ラクチド80gを添加し、かつ混合物を窒素雰囲気下で160℃で攪拌した。すべてのD, L-ラクチドが溶けた後オクトエ酸第一錫(2-エチルヘキサン酸第一錫)0.15mlを添加し、かつ混合物を160℃で6時間維持し、その間にきわめて粘稠な生成物が形成された。混合物を冷却させ、フラスコを割り、かつ内容物をアセトン200mlに溶かした。ポリマーのアセトン溶液を強力な攪拌下にヘキサン2000mlに添加し、ポリマーを沈澱させた。沈澱ポリマーは減圧下に24時間70℃で乾燥してAB構造を有するブロックコポリマーが得られ、ここでAはポリラクチドであり、かつBはポリ(エチレングリコールメチルエーテル)である。

【0064】このコポリマーは油中水分散液を製造するのに特に有用であり、これはマイクロカプセルを製造するために、またはマイクロカプセル包封法で使うことができる。

【0065】例えばコポリマー5gを塩化メチレン200mlに溶かし、かつ化合物20mgを含むICI. 118630の水溶液1mlを強力に攪拌しながら添加して安定な油中水分散液を製造した。

【0066】油中水エマルジョンを強力に攪拌し、かつ非溶剤、例えばヘキサン2000mlを徐々に添加してマイクロカプセルを製造し、これを濾過により分離し、かつ乾燥して薬物/ポリマー混合物が得られ、これはこのマイクロカプセルまたはマイクロカプセル化された形においても数日間にわたって持続された放出を与える。

【0067】前記の方法で使用されたポリ(エチレングリコールメチルエーテル)の代わりにポリ(エチレングリコール)の他の誘導体を使用して同様のブロックコポリマーを製造した。好適な例はモノセチルエーテル(セトマクロゴールズ)およびステアリン酸エステルである。

フロントページの続き

(51) Int. Cl.	識別記号	序内整理番号	F I	技術表示箇所
A 6 1 K 37/24		8317-4C		
37/42		8317-4C		
37/43		8317-4C		
37/54		8317-4C		
37/66	H	8317-4C		
39/00	G	8413-4C		
39/395	M	8413-4C		
A 6 1 L 15/16				
C 0 8 G 63/08	NLW	7211-4J		
81/00	NUS	7142-4J		